

SOLCOAT® PE 25 AG

Aplicaciones

Recomendado para usos exteriores en fachadas y cubiertas metálicas en las que sea necesaria la protección contra los grafitis o un requerimiento de fácil limpieza. El poliéster anti-graffiti (AG) es un revestimiento especialmente modificado diseñado para ofrecer una superficie de revestimiento lisa y fácil de limpiar sin comprometer el acabado de la misma.

Entornos recomendados

En entorno rural, urbano o industrial donde el nivel de corrosión está entre bajo y moderado.

Instalaciones situadas a más de 3 Km de zonas marinas.

Altitud por debajo de 900 metros y baja exposición a rayos UV

Descripción

DESCRIPCIÓN	VALOR	NORMA
Espesor nominal del revestimiento orgánico	25/7 μm	EN 13523-1
Brillo – reflexión especular (60°) *	Según muestra suministrada ± 6 U.B	EN 13523-2
Tolerancia de colores *	Colores claros $\Delta E \leq 0,8$ Colores medios $\Delta E \leq 1,0$ Colores oscuros $\Delta E \leq 1,2$	EN 13523-3

*Valores estándares de Coated Solutions. Otras especificaciones disponibles bajo petición.

Resultados

TEST	VALOR	NORMA
Dureza lápiz	H	EN 13523-4
Resistencia a los choques	18 J	EN 13523-5
Adherencia de la pintura a la embutición	7 mm	EN 13523-6
Adherencia de la pintura tras el doblado en T	$\leq 1T$	EN 13523-7
Resistencia a la fisuración tras el doblado en T	$\leq 2T$	EN 13523-7
Resistencia a la corrosión**		
· Ensayo de niebla salina	360 h	EN 13523-8
· Categoría de resistencia a la corrosión	RC3	EN 10169-2
Resistencia a los UV		
· Ensayo QUV (UVA+H ₂ O) (2000 h)	$\Delta E \leq 3$; GR ≤ 60 %	EN 13523-10
· Categoría de resistencia UV	RUV3	EN 10169-2
Resistencia a los solventes (MEK)	120 dr	EN 13523-11
Resistencia a la condensación**	1000 h	EN 13523-26
Clasificación de reacción al fuego	A1	EN 13501-1

**Tipo y masa de recubrimiento: Z225, ZA200, ZM100 o AZ120

Propiedades especiales

Revestimiento resistente a la aplicación de graffiti que permite una fácil eliminación del mismo sin dañar la superficie. Testado en rotuladores (base disolvente y agua), pinturas en aerosol (base disolvente) y crayones de cera y limpieza con paño de algodón.